

## Chokwang - EPISOL TILE PRIMER



### Tóm tắt

EPISOL TILE PRIMER là hai gói, sơn epoxy / polyamide có sẵn dung môi. Cho độ bám dính tuyệt vời giữa các lớp nhờ tác dụng thâm nhập tốt. Cũng cho phép chống chịu tốt ma sát, tác động, lực cơ học, tác động của hóa chất và các hóa chất.

### Công dụng

Lớp lót thâm nhập dành cho các hệ thống phủ sàn epoxy (vòng oxy).

### Tính chất

Tính chất		Chi tiết
Màu sắc		Trong suốt
Độ bóng		Bóng hoàn toàn
Dung lượng cứng (%)		35
Tỷ lệ pha trộn		Base : Chất làm cứng = 4:1 (theo trọng lượng)
Độ dày lớp khô đề nghị		40 $\mu$ m
Độ phủ lý thuyết		8.75 m <sup>2</sup> /kg
Thời gian khô (25°C)	Có thể chạm vào sau	1 giờ
	Khô cứng	8 giờ
	Khô hoàn toàn	7 ngày
Thời hạn pha trộn (20°C)		8 giờ (giảm ở nhiệt độ cao)
Giác cách các lớp (20°C)		Tối thiểu. 8 giờ, Tối đa. 3 ngày
Tuổi thọ lưu kho		6 tháng
Chất pha loãng đề nghị		Thinner 208

### Công dụng

Xử lý trước : Loại bỏ các chất bẩn như dầu, độ ẩm và bụi, v.v.... Điều kiện sử dụng : Nhiệt độ không khí 5~30 °C Độ ẩm tương đối: Tối đa 85% Phương thức sử dụng : Lăn, phun có hơi/ không hơi, Cọ

### Phòng bị

Bê tông mới phải có tuổi ít nhất là 4 tuần trước khi sơn để giảm nồng độ PH9 và độ ẩm 8%. Không thay đổi tỷ lệ pha trộn. Sơn đã pha nên để 30 phút trước khi sử dụng. Sơn đã pha nên sử dụng trong thời hạn pha trộn. Độ dẻo khi sử dụng có thể được điều chỉnh đến 30~50 phần của chất pha loãng

cụ thể nếu cần thiết. Cần thiết đủ thoáng khí khi sử dụng.

**Đóng gói**

15kg