

CHOKWANG - EPIFLOOR



Tóm tắt

EPI FLOOR là hai gói, sơn epoxy / polyamide có sẵn dung môi. Cho phép chống chịu tốt ma sát, tác động, lực cơ học, tác động của hóa chất và các hóa chất.

Công dụng

Lớp phủ hoàn thiện cho sàn tòa nhà và nhà máy nơi có mức độ hao mòn cao và cần chống chịu hóa chất hoặc điều kiện vệ sinh

Tính chất

Tính chất		Chi tiết
Màu sắc		Tùy chọn
Độ bóng		Bóng hoàn toàn
Dung lượng cứng (%)		45
Tỷ lệ pha trộn		Base : chất làm cứng = 1.5 :1 (theo trọng lượng)
Độ dày lớp đề nghị		80 µm cho 2 lớp
Độ phủ lý thuyết		4.5 ~ 5 m ² /kg
Thời gian khô (25°C)	Có thể chạm vào sau	30 phút
	Khô cứng	2 giờ
	Khô hoàn toàn	7 ngày
Thời hạn pha trộn (20°C)		8 giờ
Giãn cách các lớp phủ (20°C)		Tối thiểu. 10 giờ
Tuổi thọ lưu kho		6 tháng
Chất pha loãng đề nghị		Thinner 208

Sử dụng

Xử lý trước: Loại bỏ các chất bẩn như dầu, độ ẩm và bụi, v.v....

Điều kiện sử dụng

Nhiệt độ không khí 5~30 °C

Độ ẩm tương đối: Tối đa 85%

Phương thức sử dụng : Lăn, Phun, Cọ

Phòng bị

Sơn nên được sử dụng trên lớp lót epoxy sạch và không bị tác động.

Bê tông mới phải có tuổi ít nhất là 4 tuần trước khi sơn để giảm nồng độ PH9 và độ ẩm 8%.

Không thay đổi tỷ lệ pha trộn.

Sơn đã pha nên để 30 phút trước khi sử dụng.

Sơn đã pha nên sử dụng trong thời hạn pha trộn.

Nếu thời gian khô giữa các lớp vượt quá giãn cách các lớp phủ thì nên chà nhám bề mặt bằng cách phun nhẹ hoặc dùng giấy nhám.

Nhiệt độ bề mặt lớp nên ở mức trên 5°C.

Đóng gói

20 kg